

※ چسب کاشی انعطاف پذیر SOLOFLEX – T

تعریف:

SOLOFLEX – T یک چسب لایه نازک با کیفیت بالا بر پایه سیمان اصلاح شده با پلیمر میباشد که مطابق با استاندارد EN 1204 فرموله شده است. این چسب در برابر آب و سیکل ذوب و یخبندان مقاوم است. SOLOFLEX – T بادوام و بسیار کارپذیر است و روی کف و دیوار قابل اعمال میباشد.

مصارف:

- ◀ چسباندن سرامیک (حتی سفال های لعابدار نازک)، موزاییک، آجرهای لعابدار، سنگ های طبیعی، سنگ مرمر و آجرهای نما.
- ◀ مناسب جهت اعمال بر کلیه سطوح بر اساس DIN 18 157 از جمله مصالح بنایی، سطوح آجری، پلاستر، فوم بتن، دال های بتنی و گچی و سیستم های گرمایش کفی.
- ◀ مناسب برای اعمال به عنوان چسب برای تخته های سبک ساخته شده از پوشال، پلاستر گچی، گچ الیافی و یا پلی استایرن اکستروود شده.
- ◀ مناسب جهت چسباندن کاشی در استخرها خصوصا بر روی سیستم های آببند کننده AQUAFIN

جدول خواص :

پایه	ماسه ، سیمان و پلیمر
رنگ	سفید، خاکستری سیمانی
نسبت اختلاط	هر ۲۵ کیلوگرم پودر با ۷ لیتر آب
دانسیته بالک	حدوداً ۱/۳۷ Kg/Lit
دمای اعمال	+۵°C تا +۲۵°C
زمان ماندگاری پس از اختلاط	۱ ساعت
میزان مصرف	۲/۳ kg با ماله دندانه دار ۶ mm ۳/۱ kg با ماله دندانه دار ۸ mm ۳/۷ kg با ماله دندانه دار ۱۰ mm
زمان کارپذیری	۱۵ دقیقه
بندکشی پس از	۲۴ ساعت
قابلیت تردد پس از	۱۲ ساعت
تمیز کاری	شستشو با آب بلافاصله پس از اعمال
شرایط نگهداری	۱۲ ماه (در بسته بندی اصلی در محیط خشک)
بسته بندی	۲۵ کیلوگرمی

مقادیر برای دمای +۲۰°C و رطوبت نسبی ۶۵% می باشد.

دستور العمل مصرف :

■ آماده سازی سطح:
سطح باید تمناک بوده و قابلیت پذیرش بار را داشته باشد. ضمناً عاری از آلودگی ذرات ماسه، گریس و یا هر نوع آلودگی دیگری باشد. سطح باید با الزامات استاندارد DIN 18157 مطابقت داشته باشد. سطوح جاذب باید مرطوب شده و یا پرایمر زنی شوند. سطوح صاف و میقلی باید مفرس شده و پرایمر زنی شوند.

- اختلاط:
SOLOFLEX – T را باید با آب آشامیدنی مخلوط نمایید تا زمانی که یک ملات چسبنده یکدست و بدون کلوخه بدست آید.
- ◀ به ازای هر ۲۵ کیلوگرم پودر ۷ لیتر آب مورد نیاز است. (یا ۳/۵۵ kg پودر برای هر لیتر آب)
 - ◀ پس از اختلاط پودر و آب، ۳ دقیقه مخلوط را به حال خود بگذارید و پس از طی این مدت عمل اختلاط را تکرار نمایید.
 - ◀ در هر مرحله به اندازه مصرف یک ساعت مواد تهیه کنید.

- روش اجرا:
 ▶ چسب آماده باید بطور یکنواخت بوسیله ماله و یا لیسه شانه ای مناسب اعمال شود.
 ▶ کاشیها باید با اعمال فشار ملایم تثبیت شوند.
 ▶ کاشیکاری استخرهای شنا باید با دقت بالا و بدون منفذ و فضای خالی اجرا شود.

میزان مصرف :
ضخامت اعمال به ابعاد شانه های ماله بستگی دارد:

ضخامت شانه (mm)	۶	۸	۱۰
میزان مصرف (Kg/m ²)	۲/۳	۳/۱	۳/۷

نکات ایمنی:
SOLOFLEX – T شامل مواد سیمانی است و باعث فعالیت های قلبیایی میشود.
بنابراین:
از تماس آن با پوست و چشم اجتناب شود.
در صورت تماس با پوست یا چشم، محل را با آب فراوان شستشو دهید.
در صورت تماس با چشم سریعاً به پزشک مراجعه شود.