

※ چسب کاشی ASOSER

تعریف :

ASOSER چسب کاشی پایه سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری می باشد. این چسب تا ضخامت ۸mm قابل اعمال میباشد.

مصارف :

بعنوان چسب کاشی قابل اعمال بر سطوح افقی و عمودی، داخلی و خارجی برای نصب سرامیک، کاشی، آجر بر سطوح سیمانی، بتنی، پلاستر و ...

جدول خواص :

پایه	ماسه سیمانی
رنگ	خاکستری، سفید
نسبت اختلاط (وزنی) پودر به آب	۲۵ کیلوگرم پودر با ۶ تا ۶/۵ لیتر آب
ضخامت قابل اعمال	۶-۰ میلی متر
محدوده دمای قابل تحمل	۲۰- تا +۷۰ درجه سانتیگراد
زمان ماندگاری پس از اختلاط	۲/۵ ساعت در دمای ۲۳ درجه
مقاومت در برابر سیکل ذوب و یخچندان	متناسب با EN 12004 TS 11140
قابلیت تردد *	پس از ۲۴ ساعت
تمیز کاری تجهیزات	بعد از استفاده توسط آب
خشک شدن سطحی	۲۰ تا ۲۵ دقیقه
شرایط نگهداری	۱۲ ماه در محیط خشک
بسته بندی	کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

مقادیر برای دمای °C ۲۰+ و رطوبت نسبی ۶۵% و در شرایط بدون باد می باشد.

دستور العمل مصرف :

■ آماده سازی سطح :

سطوح باید فاقد هر گونه آلودگی، گرد و خاک و ذرات سست باشند، در صورت وجود آهک و یا رنگ بر روی سطح، باید بوسیله روش های مکانیکی از روی سطح برداشته شوند. در صورتی که حفرات عمیق تر از ۶-۵ میلیمتر باشند، باید ابتدا با ASOSER پر گردند.

■ اختلاط :

۲۵ کیلوگرم پودر را با ۶ تا ۶/۵ لیتر آب (با توجه به شرایط جوی) مخلوط کنید. پس از اختلاط با میکسر و قبل از اعمال مواد ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید تا واکنش مواد تکمیل گردد. مخلوط باید حداکثر تا ۲/۵ ساعت مصرف گردد.

■ اجرا:

پس از ۲۴ ساعت میتوانید بند کشی و پر کردن درزها را آغاز کنید. در حین اعمال دمای محیط باید بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد باشد و تا ۸ ساعت پس از اعمال مواد نیز دمای محیط نباید به زیر +۵ درجه سانتیگراد برسد.

ضخامت اعمال به ابعاد شانه های ماله بستگی دارد:

۸	۶	۴	ضخامت شانه (mm)
۳/۲	۲/۷	۱/۷	میزان مصرف (Kg/m ²)

نکات مهم:

- ◀ ماندگاری پس از اختلاط به دمای آب در هنگام مخلوط کردن و دمای محیط بستگی دارد.
- ◀ برای بند کشی بین کاشی ها میتوان یکی از محصولات سری ASOFUGA را بکار برد.
- ◀ سطوح بسیار جاذب باید پیش از اعمال با آب اشباع شوند.